S490
Renoviervlies- Gewebekleber

Anwendungsbereich:
Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Glasfasergewebe und Glasfasergewebetapeten, für schwere Textil- und Vinyltapeten sowie für Renovier-, Armierungs-, Mineral- und Cellulosevlies bis zu einer Grammatur von 200 g/m².

Eigenschaften:
- Premium-Qualität für sichere und dauerhafte Verklebungen
- für Tapeziergeräte und Wandklebetechnik
- verarbeitungsfertig eingestellt für alle Auftragsarten
- hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- sichere Haftung auch im Nahtbereich
- für innen

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive

Untergrund:
Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken, gleichmäßig saugend und frei von Trennmitteln sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche und Leimfarben entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe sowie geschliffene Flächen mit S400 Tiefgrund LF grundieren.

Auftrag auf den Untergrund:
Vor Gebrauch gut aufrühren. Den Kleber mit einer kurzflorigen Lammfellrolle oder einem geeigneten Airlessgerät auf die Wand auftragen. Beim Auftrag ist auf eine gleichmäßige Verteilung zu achten. Ein zu hoher oder zu ungleichmäßiger Auftrag kann zu Störungen im Oberflächenbild der Tapete und anderen optischen Beeinträchtigungen führen. Die zugeschnittenen Bahnen in das frische Kleberbett einlegen und mit einer Rolle (Moosgummiwalze), einem Tapezierwischer oder einem Tapezierspachtel gleichmäßig und blasenfrei andrücken. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Umgebungsbedingungen beträgt die offene Zeit ca. 15 Minuten. Austretender Kleber im Nahtbereich ist sofort vorsichtig mit einem feuchten Schwamm von der Oberfläche zu entfernen.

Hinweise zum Airless-Spritzauftrag:
Der Kleber ist bereits spritzfertig eingestellt und muss nicht mit Wasser verdünnt werden.
Düsengröße: 0,017 – 0,019
Druck: 160 – 200 bar
Spritzwinkel: 60°

Auftrag auf den Wandbelag:
Den Kleber mit dem Tapeziergerät (Einstellung zwischen 1,5 und 2,5) unverdünnt auf den Wandbelag auftragen und diesen nach Herstellervorschrift verkleben.

Trockenzeit:
Überstreichbar nach ca. 24 Stunden unter Normalbedingun-gen (20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Un-tergrund) – bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Verbrauch:
ab 250g/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund.
Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Hinweise:
Die Verarbeitungsvorschriften der Wandbelagshersteller sind unbedingt zu beachten. Verarbeitungstemperatur für Material, Umluft und Untergrund nicht unter + 5 °C. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Klebers ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
EWC 08 04 10.

Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Enthält: Benzoisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Lagerung:
Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand sowie bei sachgerechter Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenaufdruck.

Art.-Nr.

S490-140	14,0 kg	PE-Eimer



Stand vom: 06.05.2025

Anmerkung:
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.